

StoSilent Fix

Masa spoinowa na bazie gipsu do płyt StoSilent Panel.

Charakterystyka	
Funkcja	Dobra przyczepność Wysoka siła klejenia Wysoka zdolność zatrzymywania cząsteczek wody
Obróbka	Łatwa, elastyczna obróbka
Zakres stosowania	
	Do wnętrza Przy obróbce należy przestrzegać wytycznych dla sufitów akustycznych StoSilent Panel StoSilent Fix nie wolno mieszać z innymi materiałami
Dane techniczne	
Grupa produktów	Masa spoinowa
Obróbka - Wskazówki	
Podłoże	Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok antyadhezyjnych.
Przygotowanie podłoża	Sprawdzić nośność istniejących powłok. Usunąć powłoki nienośne.
Temperatura obróbki	Minimalna temperatura obróbki +10°C.
Przygotowanie materiału	Wsypać materiał StoSilent Fix do czystej, zimnej wody. Mieszać za pomocą kielni gipsiarskiej lub podobnego narzędzia, do osiągnięcia odpowiedniej do obróbki, ostatecznej konsystencji. Pojemnik na zaprawę i narzędzie do mieszania muszą być czyste.
Czas obróbki	Czas na przerób przygotowanej zaprawy StoSilent Fix wynosi, do momentu rozpoczęcia procesu wiązania, około 20 minut. Z tego względu należy przygotować jedynie tyle materiału, ile może być wykorzystane w czasie około 45 minut. Po tym materiale nie należy wykorzystywać, przygotować nową mieszankę.
Zużycie	Zastosowanie
	Zużycie ok.
	do klejenia 0,25-0,35 kg/m ²
	Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest wielkością orientacyjną. Dokładne wartości zużycia należy ustalić dla danego podłoża.
Obróbka	Przygotowaną zaprawą StoSilent Fix należy napęlić pojemnik specjalnego przyrządu (np. narzędzie Knauf nr art. 9955-811, 9955-813) i nanosić centralnie przy pomocy średniej dyszy na krawędzie płyt. Alternatywnie StoSilent Fix może być też naniesiony na spoiny przy pomocy szpachelki. Masę szpachlową nanosić równomiernie na krawędzie płyt, aby przy dosunięciu poszczególnych płyt zapewnić sklejenie na całej grubości krawędzi. Następną płytę dosunąć z boku i przykleić. Przy tym nie zanieczyszczać masą StoSilent Fix profili nośnych. Wystające resztki materiału usunąć po około 30 minutach. Nie wycinać na „zero”.
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu
Formy dostawy	
Opakowanie	Worek 5kg
Barwa	Biała
Składowanie	
Warunki składowania	Chronić przed wilgocią.
Czas składowania	Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)

StoSilent Fix

Masa spoinowa na bazie gipsu do płyt StoSilent Panel.

Informacje dodatkowe	
Bezpieczeństwo	Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
	Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy skonsultować z przedstawicielem Sto-ispo Sp. z o.o.
Sto-ispo Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 15 03-872 Warszawa tel. (0 22) 511 61 00 fax (0 22) 511 61 01 e-mail: info.pl@stoeu.com www.sto.pl	